

Instrucțiuni pentru utilizarea corectă a sistemului Thermofix 2000

Pagina 1 / 1



**Utilizați exclusiv la tehnica modelării cu ceară
(nu la capele prin imersiune în ceară)!**

Acste date sunt valabile numai pentru utilizarea sistemului **Thermofix 2000**


Date referitoare la 160g!

Componente:

- 1) Vestofix (masă de ambalare)
- 2) Conformatoare conice
- 3) řină
- 4) Thermofix (folie inelară)
- 5) Spray siliconic
- 6) Niadur, BiodurSoft,
sau similare

Aliaje nenobile Ni-Cr, Co-Cr
160 g = 38 ml
11 ml H ₂ O → 27 lichid de expansiune (potrivire exactă)
13 ml H ₂ O → 25 ml lichid de expansiune (potrivire strictă)

38 ml = 100%		
Lichid		H₂O dest.
ml	Procent	ml
15	ca.39%	23
16	ca.42%	22
17	ca.45%	21
18	ca.47%	20
19	ca.50%	19
20	ca.53%	18
21	ca.55%	17
22	ca.58%	16
23	ca.60%	15
24	ca.63%	14
25	ca.66%	13
26	ca.68%	12
27	ca.71%	11
28	ca.74%	10
29	ca.76%	9
30	ca.79%	8



cu 1ml mai mult lichid de expansiune = cu 3% expansiune mai mare

Alte informații prin mail: info@dfs-diamon.de

Producător:

DFS-Diamon GmbH * Ländenstraße 1 * D-93339 Riedenburg * +49 9442 91890

Rev. 11/14