* Beispielabbildung

UPOFIX® - POLIERER




Erstelldatum: 03.12.2014 Überarbeitet am:





|--|--|

Bürsten	Anwendung	Anwendungsgebiet
0	Polieren	alle Metalle
1	Vorpolieren	alle Metalle
II	Glanzpolieren	alle Metalle
III	Vorpolieren	Keramik
IV	Glanzpolieren	Keramik
IV	Vorpolieren	Komposite
V	Glanzpolieren	Komposite
	Achtung: 3' – 5.000	UpM (langsam mit erhöhtem Anpressdruck)



Langsame Drehzahlen - 3000 UpM und erhöhter Anpressdruck: Abrasives (Vor-)Polieren

Erhöhte Drehzahlen 3000-5000 UpM mit leichten bis keinem Druck: Endpolitur.

Weiteres siehe Beschreibung im Labor-Katalog



DFS-Diamon GmbH Ländenstraße 1 93339 Riedenburg Germany

Rev. 12/14